

Hempel's Antifouling Globic 9000 78950

Características del producto

Descripción

Hempel's Antifouling Globic 9000 78950 es un antiincrustante "premium" químicamente hidrolizado (SPC) alto en sólidos basado en la tecnología de nanoacrilatos (NAT).

Presenta baja fricción, es autoalisante y ofrece un muy buen control de la actividad autopulimentante gracias a la combinación eficiente de biocidas.

Un ritmo alto de pulido aumenta las prestaciones al filtrarse más biocidas a la superficie, manteniendo en ella una fina capa de lixiviado.

El uso de tecnología patentada basada en microfibra inorgánica asegura una óptima resistencia mecánica para evitar el agrietamiento y el desprendimiento de la pintura y reduce los costes de mantenimiento durante las reparaciones.

Uso recomendado

Hempel's Antifouling Globic 9000 78950 puede utilizarse para nuevas construcciones y mantenimiento del casco y la franja variable del fondo en buques que operan en aguas profundas. El producto cuenta con una amplia flexibilidad operativa. Para intervalos de varadas de hasta 90 meses.

Certificados / Aprobaciones

- Este producto no contiene biocidas orgánicos con estaño y cumple con el Convenio internacional para el control de los sistemas antiincrustantes mediambientalmente perjudiciales en buques, adoptado por la IMO en octubre de 2001 (documento de la IMO AFS/CONF/26).

Características

- Una mezcla potente de biocidas contra las incrustaciones duras y blandas.
- Apto para la navegación a distintas velocidades y mejor que otros productos SPC en cuanto a rendimiento, sobre todo en navegación lenta.
- Excelentes propiedades autosuavizantes y de baja fricción.
- Alto volumen de sólidos para una aplicación de pintura rápida y menos tiempo de parada.
- Efecto instantáneo al contacto con el agua.
- Fácil repintado.
- Aplicación en ambiente cálido.
- Se puede aplicar por debajo de 0°C [32°F].
- Buena estabilidad del color.
- Garantía de rendimiento.

Seguridad del producto

Punto de inflamación 24°C [75°F]

Contenido en VOC

Legislación	Valor
UE	370 g/L [3,09 lb/gal EE.UU.]
USA (recubrimientos)	370 g/L [3,09 lb/gal EE.UU.]
USA (regulatorio)	370 g/L [3,09 lb/gal EE.UU.]
China	370 g/L [3,09 lb/gal EE.UU.]

Según la legislación específica, consulte la información detallada en las notas explicativas disponibles en la página web general de Hempel (hempel.com) o en su página web local. Los valores de VOC pueden variar con el tono; consulte la sección 9 de la ficha técnica de seguridad.

Manipulación

Manipular con cuidado. Antes y durante el uso, observar las etiquetas de seguridad en los envases y los contenedores de pintura y seguir todas las regulaciones locales y nacionales. Siempre consultar las Fichas de seguridad de Hempel para este producto junto con la Ficha técnica del producto.

Para uso profesional únicamente.

Datos del producto

Código de producto

78950

Color estándar* / código

Rojo pardo 51110 **

Brillo

Mate

Volumen de sólidos

58 ± 2%

Peso específico

1,9 kg/L [16 lb/gal EE.UU.]

* Otros colores están disponibles, contacte a su representante local de Hempel.

** Puede aparecer una ligera decoloración. Esto no afecta a las propiedades del recubrimiento.

Hempel's Antifouling Globic 9000 78950

Espesor de película seca de referencia

100 micras [3,9 mils]

Preparación de superficie:

Construcción nueva:

- Según la especificación de Hempel.

Mantenimiento y reparación

- Elimine sales, detergentes, contaminantes y crecimiento marino con una limpieza de agua fresca a alta presión.
- Sellador: Se debe utilizar una capa selladora o de enlace, según el tipo y el estado del antiincrustante existente.

Consultar las Guías separadas de Hempel sobre la preparación de superficie para obtener más información.

Aplicación

Proporción de mezcla

El producto contiene partículas pesadas. Agite bien antes de usar.

Disolvente

Hempel's Thinner 08080

Agente de limpieza

Hempel's Thinner 08080

Método de aplicación

Herramienta	Vol. máx. de dilución	Parámetros de aplicación
Pistola sin aire	5%	Presión en boquilla: 270 bar [3900 psi] Orificio de boquilla: 0.027-0.031"

Filtro: el filtro del tanque de compensación y los filtros de boquilla deben retirarse. Los datos de la pistola son indicativos y están sujetos a ajustes. La presión es para una temperatura del material de 20°C [68°F].

Espesor de película

Intervalo de especificación	Bajo	Alto	Recomendado
Espesor de película seca	80 micras [3,1 mils]	150 micras [5,9 mils]	100 micras [3,9 mils]
Espesor de película húmeda	130 micras [5,1 mils]	250 micras [10 mils]	170 micras [6,7 mils]
Rendimiento teórico	7,3 m ² /L [300 sq ft/gal gal EE.UU.]	3,9 m ² /L [160 sq ft/gal gal EE.UU.]	5,8 m ² /L [240 sq ft/gal gal EE.UU.]

El producto puede especificarse a distintos espesores de película del indicado en función del propósito y área de uso. Esto altera el rendimiento y puede influir en el tiempo de secado y curado, y en el intervalo de repintado. Para obtener mejores resultados, evite el exceso del espesor de película. Controle rigurosamente el espesor y no supere nunca localmente las 150 micras [5.9 mils] de espesor de película seca. Para superficies irregulares se recomienda tener un cuidado especial para evitar una sobreaplicación.

Condiciones de aplicación

- Para evitar la condensación, aplique sobre una superficie limpia y seca con una temperatura de al menos 3°C [5°F] por encima del punto de rocío.
- La temperatura óptima para la agitación, bombeo y aplicación es de: 20°C [68°F].

Observaciones de aplicación

- Los antiincrustantes con contenido en cobre no deben tener contacto eléctrico con cascos de aluminio y otros componentes de aluminio.

Secado y repintado

Compatibilidad del producto

- Capa anterior: Según la especificación de Hempel. Los productos recomendados son: Hempadur 45182, Hempadur 47182, Hempadur 49183.
- Capa subsiguiente: Ninguno o según la especificación de Hempel.

Hempel's Antifouling Globic 9000 78950

Tiempo de secado

Temperatura de la superficie		10°C [50°F]	20°C [68°F]
Seco duro	min.	120	60

Determinado para 100 micras [3.9 mils] de espesor de película seca en condiciones estándar; consulte las notas explicativas de Hempel para obtener más información.

Condiciones de secado

- Para lograr el tiempo de secado que se indica, es importante mantener una ventilación suficiente durante la aplicación, el secado y el curado.

Observaciones del repintado

- La superficie debe estar seca y limpia antes de la aplicación.
- Póngase en contacto con Hempel si desea obtener información más específica.

Otras observaciones

- Consulte a Hempel para obtener información sobre el tiempo mínimo de salida de dique.

Almacenaje

Vida de almacenaje

Temperatura ambiente	25°C [77°F]	35°C [95°F]
Producto	36 meses	24 meses

Vida de almacenaje desde la fecha de producción, siempre que se almacene en el contenedor original sin abrir. Después, se debe volver a inspeccionar la calidad del producto. Siempre comprobar la fecha de uso preferente o la fecha de caducidad en la etiqueta.

Condiciones de almacenaje

- De conformidad con la legislación local, el producto debe almacenarse a una temperatura máxima de 40 °C [104°F], sin exposición directa al sol y protegido de la lluvia y la nieve.

Documentos adicionales

Hay información adicional disponible en el sitio web de Hempel (hempel.com) o en el sitio web local de Hempel:

- Notas explicativas que clarifican las distintas secciones de esta Ficha técnica del producto.
- Guías de preparación de superficie.
- Guías para diferentes métodos de aplicación

La presente ficha técnica de producto («FTP») corresponde al producto suministrado («Producto») y está sujeta a actualizaciones periódicas. Por consiguiente, el comprador/aplicante debería tener en cuenta la FTP que se proporciona junto al lote del Producto en cuestión, (y no una versión anterior). Además de la FTP, el comprador/aplicante podrá recibir todas o algunas de las siguientes especificaciones, informes o pautas que se enumeran a continuación o que están disponibles en el apartado «Productos» del sitio web de Hempel en www.hempel.com (los «Documentos adicionales»):

N.º	Descripción del documento	Ubicación/comentarios
1.	Informe técnico	Orientaciones específicas puntuales que se proporcionan, previa solicitud, para proyectos concretos
2.	Especificaciones	Únicamente se facilitan para proyectos concretos.
3.	FTP	El presente documento
4.	Notas aclaratorias de la FTP	Disponibles en www.hempel.com . Contienen información relevante acerca de los parámetros de comprobación del Producto.
5.	Instrucciones de aplicación	En caso de estar disponibles, se encuentran en www.hempel.com
6.	Pautas técnicas genéricas (por ejemplo, sobre la aplicación).	En caso de estar disponibles, se encuentran en www.hempel.com

En caso de conflicto entre la información que se proporciona en la FTP y los Documentos adicionales, el orden de prioridad de la información será el anteriormente indicado. En tal caso, póngase en contacto también con su representante de Hempel para aclarar la situación. Asimismo, el comprador/aplicante deberá respetar plenamente la pertinente ficha de seguridad («FS») que se proporciona con cada Producto y que también se puede descargar desde www.hempel.com.

Hempel no se responsabiliza de los defectos que surjan en los casos en los que la aplicación del Producto no se haya realizado de conformidad con las recomendaciones y los requisitos establecidos en la FTP correspondiente y en los Documentos adicionales. La información y las condiciones del presente *Disclaimer* se aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento que proporcione Hempel en relación con el Producto. Asimismo, el Producto suministrado y toda la asistencia técnica se proporcionan de conformidad con las Condiciones Generales de Venta, Entrega y Servicio de Hempel, salvo que se acuerde expresamente otra cosa por escrito.