

Hempel's Alu Prop NCT 7473A

Caratteristiche del prodotto

Descrizione

Hempel's Alu Prop NCT è una antivegetativa autolevigante con elevate prestazioni. La tecnologia brevettata del legante assicura una eccellente protezione dal fouling e ritenzione del colore in tutte le stagioni. Particolarmente adatta per imbarcazioni in alluminio.

Uso raccomandato

Per l'uso come antivegetativa per imbarcazioni in vetroresina, legno, compensato, acciaio e alluminio. Assicurarsi che il substrato di alluminio sia ricoperto con primer.

Caratteristiche

- Non disponibile.

Sicurezza del prodotto.

Punto di infiammabilità: 37°C [99°F]

Contenuto COV

Legislazione	Valore
UE	362 g/L [3,02 lb/US gal]

I valori dei COV possono variare con la colore, consultare la Scheda di Sicurezza, sezione 9.

Movimentazione

Maneggiare con cura. Prima e durante l'uso, leggere le etichette di sicurezza sui contenitori di imballaggio e della vernice, attenersi a tutte le norme di sicurezza locali e nazionali. Consultare sempre le Schede di Sicurezza di Hempel per questo prodotto insieme alla Scheda tecnica del prodotto.

Dati del prodotto

Codice del prodotto

7473A

Tonalità standard* / codice

Nero 19990

Lucentezza

Semi-opaco

Solidi in volume

58 ± 2%

Peso specifico

1,4 kg/L [11 lb/US gal]

Spessore del film secco di riferimento

40 micron [1,6 mils]

Hempel's Alu Prop NCT 7473A

Preparazione delle superfici

Pulizia

- Rimuovere sale, detersivi, sostanze contaminanti e sviluppo marino mediante pulizia con acqua fresca.

Nuova costruzione:

- Superficie non trattata: Applicare il ciclo epossidico, consistente in diverse mani di Hempel's Light Primer, sulla superficie opportunamente preparata, dopo di che applicare una mano di sigillante Hempel's Underwater Primer quando la superficie è ancora appiccicosa.

Manutenzione e riparazioni

- Vecchia antivegetativa tradizionale o autolevigante esistente: Rimuovere il materiale staccato e le sostanze contaminanti mediante un lavaggio ad alta pressione con acqua dolce.
- Vecchia antivegetativa a matrice dura o antivegetativa sconosciuta esistente: Pulire con acqua dolce ad alta pressione, carteggiare ad umido, rimuovere la polvere.
- Pulire e asciugare la superficie.
- Se lo stato della antivegetativa precedente è compromesso, sigillare con una mano di Hempel's Underwater Primer.
- Se l'antivegetativa precedente è generalmente in cattive condizioni, si consiglia di rimuovere gli strati precedenti e applicare una mano di fondo prima di applicare l'antivegetativa.

Applicazione

Diluente

Hempel's Thinner 08080

Sgrassante

Hempel's Thinner 08080
Hempel's Thinner 808 08081

Metodo di applicazione

Attrezzature	Vol. massimo diluente
Pennello / Rullo	5%
Paint Pad	5%

Se l'imbarcazione viene usata regolarmente a velocità superiori ai 20 nodi, si consiglia di applicare 3 mani di antivegetativa. Mantenere la diluizione ad un livello minimo.

Spessore del film

	Raccomandato
Spessore a secco	40 micron [1,6 mils]
Spessore a umido	69 micron [2,8 mils]
Resa teorica	14 m ² /L [570 sq ft/US gal]

Condizioni di applicazione

- Per evitare la formazione di condensa, applicare su una superficie pulita e asciutta che abbia una temperatura di 3°C [5°F] oltre il punto di rugiada.

Umidità relativa:

- L'umidità relativa deve essere inferiore a 85% durante l'applicazione.

Note sull'applicazione

- Il rame contenuto nelle antivegetative non deve avere alcun contatto elettrico con lo scafo in alluminio e/o altri componenti dello stesso materiale.
- Quindi applicare 2 mani di prodotto, ciascuno con uno spessore del film secco di 40 micron. Applicare una mano aggiuntiva intorno alla linea di galleggiamento e sulle aree soggette a notevole usura. Indossare guanti e indumenti protettivi, proteggere occhi e viso.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Per la Svezia, Finlandia, Paesi Bassi: Applicare 1 mano di prodotto con uno spessore del film secco di 40 micron.

Hempel's Alu Prop NCT 7473A

Essiccazione e ricopertura

Compatibilità del prodotto

- Copertura precedente: I prodotti consigliati sono: Hempel's Light Primer, Hempel's Underwater Primer
- Copertura successivo: Nessuno.

Tempo di essiccazione

Temperatura della superficie		10°C	20°C	30°C
		[50°F]	[68°F]	[86°F]
Superficie asciutta	ore	8	4	2
Asciutto al tatto	min.	30	15	9

Determinato per spessore a secco 40 micron [1.6 mils] in condizioni standard, vedere le note esplicative di Hempel per i dettagli. Varo: Minimo: 24 ore 20°C; Massimo: 9 mesi

Ricopertura

La Specifica di Hempel sostituisce qualsiasi linea guida riportata nella tabella dei rivestimenti.

Nome della qualità		10°C	20°C	30°C
		[50°F]	[68°F]	[86°F]
Immersione				
Hempel's Alu Prop NCT 7473A	Min	-	-	-
	Max	-	-	-

Condizioni di essiccazione

- Per ottenere il tempo di essiccazione dichiarato, è importante mantenere una sufficiente ventilazione durante l'applicazione, l'essiccazione e la catalisi.
- Evitare la formazione di condensa sul rivestimento appena applicato.

Osservazioni per la ricopertura

- Non esiste intervallo massimo di ricopertura, ma dopo prolungata esposizione agli agenti atmosferici, occorre eliminare i contaminanti mediante lavaggio ad alta pressione con acqua dolce e lasciare asciugare

Altre osservazioni

- La superficie deve essere pulita prima della ricopertura.

Conservazione

Data di scadenza

Temperatura ambiente	25°C [77°F]
Prodotto	60 mesi

Durata del prodotto dalla data di produzione, se conservato in contenitori originali sigillati. Successivamente a tale data, la qualità del prodotto deve essere ricontrollata. La conservazione ad alte temperature potrebbe ridurre la durata del prodotto. Per ulteriori informazioni, contattare Hempel.

Condizioni di conservazione

- Il prodotto deve essere conservato secondo la legislazione locale, a 5°C [41°F] senza luce solare diretta e protetto da pioggia e neve.

Impronta di carbonio

Spessore a secco	1 µm	1 mil
GWP (Potenziale di riscaldamento globale)	9,1 g CO ₂ e/m ²	0,047 lb CO ₂ e/ft ²

L'impronta di carbonio si riferisce a 1 metro quadrato di superficie con un spessore a seccodi 1 micron / mil.

L'ambito di applicazione comprende le materie prime, il trasporto verso lo stabilimento Hempel, i processi di produzione Hempel e tutti i Composti Organici Volatili emessi durante e dopo l'applicazione del prodotto.

Viene calcolato in base alla gradazione standard definita in questo PDS. I valori possono variare a seconda della gradazione.

Hempel's Alu Prop NCT 7473A

Documenti aggiuntivi

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web Hempel:
<https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines>
 o sul sito web Hempel locale:

- Note esplicative per la scheda tecnica del prodotto.
- Metodi di applicazione.
- Maggiori informazioni: nel manuale di pittura Hempel, e hempel.it

La presente scheda tecnica del prodotto ("PDS" - Product Data Sheet) si riferisce al prodotto fornito ("**Prodotto**") ed è soggetta ad aggiornamenti periodici. Di conseguenza, l'acquirente/applicatore deve riferirsi alla PDS fornita insieme al corrispondente lotto del Prodotto (e non di una versione precedente). In aggiunta alla PDS, l'acquirente/applicatore può ricevere tutte o alcune delle seguenti specifiche, dichiarazioni e/o linee guida, come indicate di seguito o come disponibili sul sito web Hempel alla voce "Prodotti" all'indirizzo www.hempel.com (the "**Documenti aggiuntivi**"):

N.	Descrizione del documento	Posizione/commenti
1.	Dichiarazione tecnica	Consulenza specifica una tantum fornita su richiesta per progetti specifici
2.	Specifiche	Rilasciate solo per progetti specifici
3.	PDS	Il presente documento
4.	Note esplicative del PDS	Disponibili all'indirizzo www.hempel.com e riguardanti informazioni rilevanti sui parametri di verifica del prodotto
5.	Istruzioni di applicazione	Ove disponibili, all'indirizzo www.hempel.com
6.	Linee guida tecniche generiche (ad es. sull'applicazione)	Ove disponibili, all'indirizzo www.hempel.com

In caso di discrepanza di informazioni tra la PDS e i Documenti Aggiuntivi, l'ordine di priorità delle informazioni è stabilito secondo quanto sopra indicato. In tal caso, vi invitiamo anche a contattare il vostro rappresentante Hempel per avere chiarimenti. Inoltre, l'acquirente/applicatore deve tenere in piena considerazione la relativa scheda di sicurezza ("**SDS**" - Safety Data Sheet) fornita con ogni Prodotto e che può essere scaricata anche all'indirizzo www.hempel.com.

Hempel non sarà responsabile dei difetti qualora l'applicazione del Prodotto non fosse stata effettuata in piena conformità con le raccomandazioni e i requisiti indicati nella corrispondente PDS e nei Documenti Aggiuntivi. Le informazioni e i termini della presente clausola di esclusione di responsabilità si applicano alla presente PDS, ai Documenti Aggiuntivi e a qualsiasi altro documento fornito da Hempel in relazione al Prodotto. Inoltre, il Prodotto e ogni assistenza tecnica sono forniti in base alle Condizioni generali di vendita, Consegna e Servizio di Hempel, salvo diversamente concordato per iscritto.