

Hempel's Teak Oil

Características do produto

Descrição

O Hempel's Teak Oil é um óleo natural de boa penetração que proporciona uma limpeza fácil e resistência às condições atmosféricas, à água e à sujidade. Contém agentes antifúngos.

Utilização recomendada

Para utilização em madeira nova, bem como em madeira anteriormente tratada, interior e exterior, acima da linha de água.

Segurança do produto

Ponto de inflamação 38°C [100°F]

Teor de COV

Legislação	Valor
UE	616 g/L [5,14 lb/gal US]

De acordo com a legislação específica, consulte as informações detalhadas nas Notas Explicativas que se encontram no website da Hempel, hempel.com, ou no website da sua Hempel local.

Manuseamento

Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens e seguir a regulamentação local e nacional relativa a segurança. Consultar sempre a(s) Ficha(s) de segurança da Hempel relativa a este produto, juntamente com a Ficha técnica do produto.

Dados do produto

Código do produto

67571

Cor de catálogo / código

Transparente 00000

Volume de sólidos

21 ± 2%

Gravidade específica

0,8 kg/L [7 lb/gal US]

Preparação de superfície

Limpeza

- Remova óleos, gorduras e outros contaminantes com um detergente adequado.

Nova construção:

- Madeira nova: Limpar com Hempel's Teak Cleaner. As superfícies rugosas podem ser lixadas.
- Remova pó e material solto.
- O teor de humidade da madeira deverá ser inferior a 16%.

Manutenção e reparação

- Madeira previamente tratada: Remova pó e material solto.

Aplicação

Diluinte

Não diluir

Agente de limpeza

Hempel's Thinner 808 08081

Hempel's Teak Oil

Método de aplicação

Ferramenta	Parâmetros de aplicação
Trincha	Não é aplicável.
Rolo	Não é aplicável.

Não utilize diluente em conjunto com este produto.

Espessura da película

A taxa de dispersão dependerá da rugosidade da superfície, porosidade do substrato e método de aplicação.

Condições de aplicação

- De forma a evitar a condensação, aplique numa superfície seca e limpa a uma temperatura superior a 3°C [5°F] acima do ponto de orvalho.

Observações de aplicação

- Mexa bem antes de utilizar.
- Aplique uma demão de saturação diretamente na superfície. Deixe a madeira absorver o óleo. Qualquer excesso de produto deve ser removido com panos limpos para evitar a formação de uma película brilhante após a secagem e evitar a atenuação do vedante. Aplique uma segunda demão se a madeira não estiver totalmente saturada.

Secagem e recobrimento

Compatibilidade do produto

- Demão anterior: O produto recomendado é: Hempel's Teak Cleaner, Hempel's Wood Impreg
- Demão subsequente: Não tem.

Tempo de secagem

Temperatura da superfície	10°C [50°F]		20°C [68°F]	
	horas		horas	
Secagem ao toque	16		8	

Determinado para espessura de película seca de NaN micrones [NaN mils] em condições padrão; consulte as Notas explicativas da Hempel para obter informações detalhadas.

Observações do recobrimento

- É recomendada normalmente uma demão.

Armazenamento

Prazo de validade

Temperatura ambiente	25°C [77°F]
Produto	60 meses

Prazo de validade a partir da data de produção, quando armazenado em recipientes originais e não abertos. Como tal, a qualidade do produto deve ser novamente inspecionada. O armazenamento a elevadas temperaturas pode reduzir o prazo de validade. Para obter aconselhamento, consulte a Hempel.

Condições de armazenamento

- O produto deve ser armazenado de acordo com a legislação local, a 5°C [41°F], sem luz solar direta e protegido da chuva e da neve.

Hempel's Teak Oil

Documentos adicionais

Pode consultar mais informações no site da Hempel, em <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> ou no site da sua Hempel local:

- Notas explicativas da informação técnica do produto.
- Métodos de aplicação.
- Informações adicionais: hempelyacht.com

Esta Ficha Técnica de Produto ("FTP") diz respeito ao produto fornecido ("Produto") e está sujeita a atualizações periódicas. Assim, o comprador/aplicador deve ter em consideração a FTP fornecida juntamente com o respetivo lote de Produto (e não uma versão anterior). Adicionalmente à FTP, o comprador/aplicador poderá receber a totalidade ou parte das seguintes especificações, pareceres e/ou diretrizes conforme listado abaixo ou conforme disponível no site da Hempel, na secção "Produtos" em www.hempel.com (os "Documentos Adicionais"):

N.º	Descrição do documento	Local/comentários
1.	Parecer técnico	Aconselhamento específico único prestado mediante pedido para projetos específicos
2.	Especificação	Apenas emitido para projetos específicos
3.	FTP	Este documento
4.	Notas explicativas da FTP	Disponíveis em www.hempel.com e contêm informações relevantes sobre os parâmetros de teste do Produto
5.	Instruções de aplicação	Quando disponíveis, em www.hempel.com
6.	Diretrizes técnicas genéricas (por ex., sobre a aplicação)	Quando disponíveis, em www.hempel.com

Em caso de conflito de informações entre a FTP e os Documentos Adicionais, a ordem de prioridade das informações deverá ser a ordem estabelecida no quadro acima. Nessa situação, deverá também contactar o seu representante da Hempel para obter mais esclarecimentos. Adicionalmente, o comprador/aplicador deverá ter em plena consideração a Ficha de Dados de Segurança ("FDS") fornecida com cada Produto e que pode igualmente ser descarregada em www.hempel.com.

A Hempel não será responsável por defeitos resultantes de uma aplicação do Produto que não tenha sido realizada em total conformidade com as recomendações e os requisitos estabelecidos na FTP e nos Documentos Adicionais. As informações e os termos desta declaração aplicam-se a esta FTP, aos Documentos Adicionais e a quaisquer outros documentos fornecidos pela Hempel relacionadas com o Produto. Adicionalmente, o Produto é fornecido e toda a assistência técnica é prestada em conformidade com as Condições Gerais de Venda, Entrega e Serviço da Hempel, salvo expressa e diferentemente acordado por escrito.