

Hempel's Hard Racing TecCel 7688W

Características do produto

Descrição

Hempel's Hard Racing TecCel é um anti-incrustante de matriz dura de elevado desempenho que oferece uma proteção excepcional durante todo o ano. Inclui tecnologia TecCel que garante um menor atrito e maior velocidade.

Utilize os produtos anti-incrustantes com cuidado. Leia sempre o rótulo e a informação relativa ao produto antes de o utilizar.

Utilização recomendada

Para utilização como anti-incrustante para embarcações de fibra de vidro, madeira, contraplacado, aço e alumínio. Para águas frias e temperadas. Certifique-se de que os substratos de alumínio estão devidamente com primário. Para barcos a motor e iates de regata.

Características

- Elevada resistência mecânica para uma excelente resistência a fissuras.
- Retenção de cor superior durante todo o ano.

Segurança do produto

Ponto de inflamação 37°C [99°F]

Teor de COV

Legislação	Valor
UE	415 g/L [3,46 lb/gal US]

Os valores COV podem variar com a tonalidade; consulte a secção 9 da Ficha de segurança do produto.

Manuseamento

Manusear com cuidado. Antes e durante a utilização, ler e observar as recomendações dos rótulos das embalagens e seguir a regulamentação local e nacional relativa a segurança. Consultar sempre a(s) Ficha(s) de segurança da Hempel relativa a este produto, juntamente com a Ficha técnica do produto.

Destinado exclusivamente ao uso profissional.

Dados do produto

Código do produto

7688W

Cor de catálogo* / código

White 10000

Branco 10000

Brilho

Fosco

Volume de sólidos

53 ± 2%

Gravidade específica

1,4 kg/L [11 lb/gal US]

Espessura seca de filme de referência

80 micron [3,2 mils]

Hempel's Hard Racing TecCel 7688W

Preparação de superfície

Limpeza

- Remova óleos, gorduras e outros contaminantes com um detergente adequado.
- Limpar com Hempel's Pre-Clean.

Nova construção:

- Superfície não revestida: Aplique o primário Hempel's Light Primer na superfície preparada e, em seguida, aplique um tiecoat de Hempel's Underwater Primer enquanto a superfície ainda estiver pegajosa.
- Superfície não revestida: Aplique o primário Hempel's Premium Primer na superfície preparada. Aplique uma demão de Hempel's Pro Tiecoat.

Manutenção e reparação

- Anti-incrustante tradicional ou autopolimento antigo existente: Remova materiais soltos e contaminantes através de limpeza com água doce a alta pressão.
- Anti-incrustante de matriz sólida antigo ou um anti-incrustante desconhecido existente: Lavagem com água doce a alta pressão, raspagem a molhado e remoção de pó.
- Limpe e deixe secar a superfície.
- Se o anti-incrustante anterior estiver em mau estado geral, recomenda-se a remoção das camadas e do primário anteriores antes de aplicar o anti-incrustante.
- Se o anti-incrustante anterior estiver em mau estado, isole com 1 demão de Hempel's Underwater Primer ou Hempel's Pro Tiecoat.

Aplicação

Diluente

Hempel's Thinner 08080

Agente de limpeza

Hempel's Thinner 08080

Hempel's Thinner 808 08081

Método de aplicação

Ferramenta	Vol. Máx de diluição	Parâmetros de aplicação
Pistola airless	5%	Pressão no bico: 150 bar [2200 psi] Orifício do bocal: 0.018-0.023"
pistola convencional	15%	Não é aplicável.
Trincha/rolo	5%	Não é aplicável.
Almofada	5%	Não é aplicável.

Os dados de pulverização são indicativos e sujeitos a ajuste. A pressão destina-se a uma temperatura do material de 20°C [68°F].

Espessura da película

	Recomendado
Espessura de película seca	80 micron [3,2 mils]
Espessura da película húmida	151 micron [6,0 mils]
Rendimento teórico	6,6 m ² /L [269 sq ft/gal US]

Condições de aplicação

- De forma a evitar a condensação, aplique numa superfície seca e limpa a uma temperatura superior a 3°C [5°F] acima do ponto de orvalho.

Humidade relativa:

- A humidade relativa deverá ser inferior a 85% durante a aplicação.

Observações de aplicação

- Os anti-incrustantes contendo cobre não podem ter qualquer tipo de contacto com cascos em alumínio ou outros componentes em alumínio.
- Mexa bem antes de utilizar.
- Pistola airless: Aplique 1 demão do produto. (80 µm espessura de filme seco).
- Pistola convencional / trincha ou rolo: Aplique 2 demãos de pintura anti-incrustante a 40 µm de espessura do filme cada.
- Mexa bem o produto antes de utilizar. Usar luvas/vestuário de protecção e protecção ocular/facial.

Hempel's Hard Racing TecCel 7688W

Secagem e recobrimento

Compatibilidade do produto

- Demão anterior: Os produtos recomendados são: Hempel's Light Primer; Hempel's Underwater Primer; Hempel's Pro Tiecoat
- Demão subsequente: Não tem.

Tempo de secagem

Temperatura da superfície	20°C [68°F]	10°C [50°F]	30°C [86°F]
Secagem ao toque	min. 15	30	9
Secagem superficial	horas 4	8	2

Determinado para espessura de película seca de 80 micrões [3.2 mils] em condições padrão; consulte as Notas explicativas da Hempel para obter informações detalhadas. Colocação na água: Mínimo: 24 horas 20°C ; Máximo: 9 meses

Recobrimento

A especificação da Hempel prevalece sobre quaisquer diretrizes indicadas na tabela de recobrimento.

Nome da qualidade	10°C [50°F]	20°C [68°F]	30°C [86°F]
Imersão			
Hempel's Hard Racing TecCel 7688W	Mín. N.º máx.	8 h. N.º máx.	4 h. N.º máx.

Condições de secagem

- Para obter o tempo de secagem mencionado, é importante manter uma ventilação suficiente durante a aplicação, a secagem e a cura.
- Deve evitarse a condensação sobre a camada recentemente aplicada.

Observações do recobrimento

- Sem intervalo máximo de recobrimento, mas após exposição prolongada em atmosfera poluída, remover a contaminação acumulada através de lavagem com água doce a alta pressão e deixar secar a superfície antes de aplicar a demão seguinte.

Outras observações

- A superfície deve apresentar-se limpa antes do recobrimento.

Armazenamento

Prazo de validade

Temperatura ambiente	25°C [77°F]
Produto	60 meses

Prazo de validade a partir da data de produção, quando armazenado em recipientes originais e não abertos. Como tal, a qualidade do produto deve ser novamente inspecionada. O armazenamento a elevadas temperaturas pode reduzir o prazo de validade. Para obter aconselhamento, consulte a Hempel.

Condições de armazenamento

- O produto deve ser armazenado de acordo com a legislação local, no mínimo a 5°C [41°F], sem luz solar direta e protegido da chuva e da neve.
- O produto deve ser armazenado de acordo com a Ficha de dados de segurança, o rótulo e os regulamentos locais. Manter os recipientes num local seco, à sombra, fresco, bem ventilado e afastado de fontes de calor e de ignição. Os contentores devem ser mantidos hermeticamente fechados. Manusear com cuidado.

Pegada de Carbono

Espessura de película seca	1 µm	1 mil
GWP (Global Warming Potential)	13,7 g CO ₂ e/m ²	0,071 lb CO ₂ e/ft ²

A pegada de carbono é para 1 metro quadrado/pé quadrado de superfície com uma espessura de película seca de um 1 micrón/mil

No âmbito incluem-se matérias primas, o transporte de entrada até à fábrica da Hempel, os processos de fabricação na Hempel e qualquer composto orgânico volátil emitido durante e depois da aplicação do produto.

Calcula-se a partir da tonalidade padrão definida na ficha técnica. Os valores podem variar de acordo com a tonalidade.

Hempel's Hard Racing TecCel 7688W

Documentos adicionais

Pode consultar mais informações no site da Hempel, em <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> ou no site da sua Hempel local:

- Notas explicativas da informação técnica do produto.
- Métodos de aplicação.

Esta Ficha Técnica de Produto ("FTP") diz respeito ao produto fornecido ("Produto") e está sujeita a atualizações periódicas. Assim, o comprador/aplicador deve ter em consideração a FTP fornecida juntamente com o respetivo lote de Produto (e não uma versão anterior). Adicionalmente à FTP, o comprador/aplicador poderá receber a totalidade ou parte das seguintes especificações, pareceres e/ou diretrizes conforme listado abaixo ou conforme disponível no site da Hempel, na secção "Produtos" em www.hempel.com (os "Documentos Adicionais"):

N.º	Descrição do documento	Local/comentários
1.	Parecer técnico	Aconselhamento específico único prestado mediante pedido para projetos específicos
2.	Especificação	Apenas emitido para projetos específicos
3.	FTP	Este documento
4.	Notas explicativas da FTP	Disponíveis em www.hempel.com e contêm informações relevantes sobre os parâmetros de teste do Produto
5.	Instruções de aplicação	Quando disponíveis, em www.hempel.com
6.	Diretrizes técnicas genéricas (por ex., sobre a aplicação)	Quando disponíveis, em www.hempel.com

Em caso de conflito de informações entre a FTP e os Documentos Adicionais, a ordem de prioridade das informações deverá ser a ordem estabelecida no quadro acima. Nessa situação, deverá também contactar o seu representante da Hempel para obter mais esclarecimentos. Adicionalmente, o comprador/aplicador deverá ter em plena consideração a Ficha de Dados de Segurança ("FDS") fornecida com cada Produto e que pode igualmente ser descarregada em www.hempel.com.

A Hempel não será responsável por defeitos resultantes de uma aplicação do Produto que não tenha sido realizada em total conformidade com as recomendações e os requisitos estabelecidos na FTP e nos Documentos Adicionais. As informações e os termos desta declaração aplicam-se a esta FTP, aos Documentos Adicionais e a quaisquer outros documentos fornecidos pela Hempel relacionadas com o Produto. Adicionalmente, o Produto é fornecido e toda a assistência técnica é prestada em conformidade com as Condições Gerais de Venda, Entrega e Serviço da Hempel, salvo expressamente acordado por escrito.